

**Таблица. «Расходы и толщина сухого слоя  
состава «Metalax»-Lux**

Приведенная толщина металла, мм	15 минут (7 гр.)		30 минут (6 гр.)		45 минут (5 гр.)		60 минут (4 гр.)		90 минут (3 гр.)		120 минут (2 гр.)	
	Толщина сух.слоя, мм	Расход состава, кг/м <sup>2</sup>	Толщина сух.слоя, мм	Расход состава, кг/м <sup>2</sup>	Толщина сух.слоя, мм	Расход состава, кг/м <sup>2</sup>	Толщина сух.слоя, мм	Расход состава, кг/м <sup>2</sup>	Толщина сух.слоя, мм	Расход состава, кг/м <sup>2</sup>	Толщина сух.слоя, мм	Расход состава, кг/м <sup>2</sup>
<b>2,00</b>	0,28	0,36	0,53	0,69	1,01	1,31						
<b>2,20</b>	0,27	0,35	0,51	0,66	0,97	1,26						
<b>2,40</b>	0,26	0,34	0,49	0,64	0,93	1,21						
<b>2,60</b>	0,25	0,33	0,47	0,61	0,88	1,14						
<b>2,80</b>	0,25	0,33	0,45	0,59	0,85	1,11						
<b>3,00</b>	0,24	0,31	0,44	0,57	0,81	1,05						
<b>3,20</b>	0,23	0,30	0,42	0,55	0,78	1,01						
<b>3,40</b>	0,23	0,30	0,41	0,53	0,75	0,98	1,19	1,55				
<b>3,60</b>	0,22	0,29	0,40	0,52	0,72	0,94	1,13	1,47				
<b>3,80</b>	0,22	0,29	0,39	0,51	0,70	0,91	1,08	1,40				
<b>4,00</b>	0,21	0,27	0,38	0,49	0,68	0,88	1,03	1,34				
<b>4,20</b>	0,21	0,27	0,37	0,48	0,65	0,85	0,98	1,27				
<b>4,40</b>	0,20	0,26	0,36	0,47	0,63	0,82	0,94	1,22				
<b>4,60</b>	0,20	0,26	0,35	0,46	0,61	0,79	0,90	1,17				
<b>4,80</b>			0,35	0,46	0,60	0,78	0,87	1,13				
<b>5,00</b>			0,34	0,44	0,58	0,75	0,84	1,09				
<b>5,20</b>			0,34	0,44	0,57	0,74	0,81	1,05				
<b>5,40</b>			0,33	0,43	0,55	0,72	0,78	1,01				
<b>5,60</b>			0,33	0,43	0,54	0,70	0,76	0,99				
<b>5,80</b>			0,32	0,42	0,53	0,69	0,74	0,96	1,34	1,74	2,45	3,19
<b>6,00</b>			0,31	0,40	0,52	0,68	0,72	0,94	1,31	1,70	2,41	3,13
<b>6,20</b>			0,31	0,40	0,51	0,66	0,69	0,90	1,27	1,65	2,36	3,07
<b>6,40</b>			0,30	0,39	0,50	0,65	0,68	0,88	1,25	1,63	2,32	3,02
<b>6,60</b>			0,30	0,39	0,49	0,64	0,66	0,86	1,22	1,59	2,29	2,98
<b>6,80</b>			0,29	0,38	0,48	0,62	0,64	0,83	1,20	1,56	2,25	2,93
<b>7,00</b>			0,29	0,38	0,47	0,61	0,63	0,82	1,17	1,52	2,22	2,89

**Продолжение Таблицы. «Расходы и толщина сухого слоя  
состава «Metalax»-Lux**

Привед. толщина металла, мм	15 минут (7 гр.)		30 минут (6 гр.)		45 минут (5 гр.)		60 минут (4 гр.)		90 минут (3 гр.)		120 минут (2 гр.)	
	Толщ ина сух. слоя, мм	Расход состав а, кг/м <sup>2</sup>	Толщ ина сух. слоя, мм	Расход состав а, кг/м <sup>2</sup>	Толщ ина сух. слоя, мм	Расход состав а, кг/м <sup>2</sup>	Толщ ина сух. слоя, мм	Расход состав а, кг/м <sup>2</sup>	Толщ ина сух. слоя, мм	Расход состав а, кг/м <sup>2</sup>	Толщ ина сух. слоя, мм	Расхо д соста ва, кг/м <sup>2</sup>
7,20					0,47	0,61	0,61	0,79	1,15	1,50	2,18	2,83
7,40					0,46	0,60	0,60	0,78	1,12	1,47	2,15	2,80
7,60					0,45	0,59	0,58	0,75	1,10	1,43	2,13	2,77
7,80					0,44	0,57	0,57	0,74	1,09	1,42	2,10	2,73
8,00					0,43	0,56	0,55	0,72	1,07	1,39	2,07	2,69
8,20					0,43	0,56	0,54	0,70	1,05	1,37	2,04	2,65
8,40					0,42	0,55	0,53	0,69	1,03	1,34	2,01	2,61
8,60					0,41	0,53	0,52	0,68	1,01	1,31	1,99	2,59
8,80					0,41	0,53	0,51	0,66	1,00	1,30	1,97	2,56
9,00					0,40	0,52	0,50	0,65	0,98	1,27	1,94	2,52
9,20					0,39	0,51	0,49	0,64	0,96	1,25	1,92	2,50
9,40					0,39	0,51	0,48	0,62	0,95	1,24	1,90	2,47
9,60					0,38	0,49	0,47	0,61	0,94	1,22	1,88	2,44
9,80					0,38	0,49	0,47	0,61	0,92	1,20	1,86	2,42
10,00					0,37	0,48	0,46	0,60	0,91	1,18	1,84	2,39
10,20					0,37	0,48	0,45	0,59	0,90	1,17	1,82	2,37
10,40					0,36	0,47	0,44	0,57	0,89	1,16	1,80	2,34
10,60					0,36	0,47	0,43	0,56	0,88	1,14	1,78	2,31
10,80					0,35	0,46	0,42	0,55	0,87	1,13	1,76	2,29
11,00					0,35	0,46	0,42	0,55	0,86	1,12	1,75	2,28
11,20					0,35	0,46	0,41	0,53	0,84	1,09	1,73	2,25
11,40					0,34	0,44	0,41	0,53	0,83	1,08	1,71	2,22
11,60					0,34	0,44	0,40	0,52	0,82	1,07	1,69	2,20
11,80					0,33	0,43	0,40	0,52	0,81	1,05	1,67	2,17
12,00					0,33	0,43	0,39	0,51	0,81	1,05	1,65	2,15